

# AMITEC BL 6.000

## FICHA TÉCNICA

### APLICAÇÕES

O **AMITEC BL 6.000** é uma amina bloqueada de gel (diminui o nível de bolhas na espuma e ajuda na polimerização, para formação de espuma). É utilizado em baixa, média e alta densidade (D10-D45).

Pode também ser usada em conjunto com outras aminas, bloqueadas ou não.

Aplicação: indústria de colchões, estofados, espuma para bojo e calçados.

### DOSAGEM

De 0,05% a 0,20% em relação ao total de polióis da fórmula. Pode ser adicionado diretamente no poliol durante a pesagem, ou na ASA (água, silicone e amina).

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Incolor a levemente amarelado
Teor de acidez	133 – 165 mg KOH/g
Teor de água	< 1,5%

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Mantenha o recipiente fechado. Mantenha o produto somente na embalagem original. Não armazenar juntamente com ácidos. As embalagens que foram abertas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: Consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em embalagens 10 Kg e 25 Kg.

### SEGURANÇA

O **AMITEC BL 6.000** apresenta riscos: pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele, provoca irritação à pele, provoca lesões oculares graves e pode provocar irritação das vias respiratórias. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

### DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.